

# PE-X Silanvernetzt

- Shorehärte von A 16 bis A 48
- Gebrauchstemperaturen von -50 °C bis +150°C
- Kältewickelbeständig nach UL und VDE bis -50°C
- Kälteschlagbeständig nach UL und VDE bis -50°C
- Auch flammwidrige Materialien
- Auch ölbeständige Materialien
- Halogenfrei
- Laserbeschriftbar
- UV-beständig
- Säuren- und Laugenbeständig
- Geringe Korrosivität der Brandgase
- Low Smoke Materialien