

TPE-E

- Shorehärte von D 37 bis D 72
- Gebrauchstemperaturen von -40 °C bis +120°C
- Flammwidrigkeit nach UL und VDE (Aufbauabhängig)
- Kältewickelbeständig nach UL und VDE bis -50°C
- Kälteschlagbeständig nach UL und VDE bis -50°C
- Ölbeständig
- Halogenfrei
- Cu Stabilisiert