

TPE-V (Santoprene)

- Shorehärte von A 69 bis A 95
- Gebrauchstemperaturen von -40 °C bis +115°C
- Kältewickelbeständig nach UL und VDE bis -40°C
- Kälteschlagbeständig nach UL und VDE bis -40°C
- Flammwidrig (aber mit Halogenen)
- Ölbeständig
- Biokompatibel
- Autoklavierbar